

## Ciment a maçonner EN 413-1 MC 12,5 X

### Usine

**Cementos El Molino S.L.**

Ctra de Bronchales, km 5

44360 SANTA EULALIA

TERUEL – ESPAGNE

Tél. : (+34) 978 860 611

Fax : (+34) 978 860 612

[www.cementoselmolino.com](http://www.cementoselmolino.com)

### Caractéristiques garanties

|             |            |
|-------------|------------|
| Composant   |            |
| Clinker (%) | 45,0 ± 5,0 |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Résistance                    | Spécifications   |
| 7 jours (N/mm <sup>2</sup> )  | ≥ 7,0            |
| 28 jours (N/mm <sup>2</sup> ) | ≥ 12,5 et ≤ 32,5 |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Exigences physiques           | Spécifications |
| Temps de début de prise (min) | ≥ 90           |
| Expansion (mm)                | ≤ 10           |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Mortier frais          | Spécifications |
| Teneur en air (%)      | ≥ 8 et ≤ 22    |
| La rétention d'eau (%) | ≥ 80           |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Exigences chimiques              | Spécifications |
| Sulfates (SO <sub>3</sub> ) (%)  | ≤ 3,5          |
| Chlorures (Cl <sup>-</sup> ) (%) | ≤ 0,10         |

La fiche technique, fiche de données de sécurité, certificats et déclaration des performances peuvent être téléchargés <http://www.cementoselmolino.es/en-143-1-mc-125/?lang=fr>

### Types d'expédition

**Sacs de 35 kg palettisés**

### Certificat

|  |
|--|
| <br>0333  |
| <b>CEMENTOS EL MOLINO, S.L.</b><br>14<br>001.15-002-DP<br><b>Ciment a maçonner</b><br><b>EN 413-1</b><br><b>MC 12,5 X</b>  |
| Préparation de mortier de maçonnerie de briques et de blocs, et d'enduits intérieurs et extérieurs.<br>Les performances déclarées, en termes de niveaux et de classes, sont définies par la désignation du ciment. |

|  |
|--|
| <b>CIMENT A MAÇONNER</b><br><b>MC 12,5 X</b><br><br>LIANTS HYDRAULIQUES   |
| Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus le cas échéant. Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville de Paris): régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois spécifiques, vérification au dernier conditionnement. |
| <b>AFNOR CERTIFICATION</b><br>11, rue Francis de Pressensé F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS<br>CEDEX   |

## Ciment a maçonner EN 413-1 MC 12,5 X



**Cementos El Molino S.L.**  
Ctra de Bronchales, km 5  
44360 SANTA EULALIA  
TERUEL – ESPAGNE

Tél. : (+34) 978 860 611  
Fax : (+34) 978 860 612  
[www.cementoselmolino.com](http://www.cementoselmolino.com)

### RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>USAGE RECOMMANDÉ</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mortiers de maçonnerie</li> <li>• Approprié pour bâtir, enduire, couvrir et carreler</li> </ul> |
| <b>À UTILISER AVEC PRÉCAUTION</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Béton en masse non structuraux à faible résistance</li> </ul>                                   |
| <b>NE PAS UTILISER</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Béton structuraux</li> </ul>  |

Ces recommandations sont fournies à titre indicatif. Pour le choix du type de ciment, tenir compte des règlements et des cahiers des clauses techniques générales et particulières de chaque projet ou application. Il est recommandé de consulter les publications techniques ainsi que la législation, et de respecter strictement les teneurs minimales de ciment, le rapport eau-ciment, les normes de mise en œuvre et le temps de prise du béton définis dans chaque cas.

### PRÉCAUTIONS

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>MANIPULATION</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le temps maximum de stockage varie en fonction des conditions. Il est recommandé de procéder aux contrôles des caractéristiques en cas d'entreposage prolongé (plus de deux mois).</li> <li>• Pour les fournitures en vrac, les installations du client doivent être équipées de systèmes de dépoussiérage et doivent être adaptées au déchargement par le biais d'un transport pneumatique.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stocker le produit dans des silos étanches.</li> <li>• Les fournitures en sacs doivent être réalisées sur des palettes de 1.500 kg maximum. Le client doit par conséquent disposer de chariots élévateurs ou de tout autre moyen approprié pour leur déchargement.</li> <li>• Stocker le produit dans des locaux ventilés, protégés contre l'humidité.</li> </ul> |
|---------------------|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>H318</b> Provoque des lésions oculaires graves</li> <li>• <b>H315</b> Provoque une irritation cutanée</li> <li>• <b>H317</b> Peut provoquer une allergie cutanée</li> <li>• <b>H335</b> Peut irriter les voies respiratoires</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>P102</b> Tenir hors de portée des enfants</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>P280</b> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>P305+P351+P338+P310</b> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>P302+P352+P333+P313</b> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>P261+P304+P340+P312</b> Éviter de respirer les poussières. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>P501</b> Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation</li> </ul> |
| <p>Consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations.</p> |   |